

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

KLOSZE / COVERS

Karta produktu
Data sheet








	TRANSPARENTNY PVC/PC transparent PVC / PC	MROŻONY PVC/PC frozen PVC/PC	MLECZNY PVC milky PVC/PC	FRACTAL PC opal	FRACTAL PC clear	FRACTAL PC czarny black	TRANSPARENTNY PMMA transparent PMMA	MROŻONY PMMA frozen PMMA	MLECZNY PMMA milky PMMA	FROSTED MLECZNY PMMA milky frosted PMMA PMMA	PRISMATIC PC	CZARNY PMMA black PMMA	SREBRNY silver	CZARNY black
BASIC														
HIGH* tylko PC i PMMA / only PC and PMMA														
WIDE														
SLIM														
DOUBLE														
TERRA* tylko PC														
SLIM LENS 15														
BASIC LENS 15														
BASIC LENS 30														
SUPER WIDE														
PLEXI TIANO PLEXI SUPER WIDE														
RASTER WIDE														
SOLID														
nano														
midi														
NEW TALL														
NEW LEAN														
NEW COMPACT														

PRZEPUSZCZALNOŚĆ / TRANSPARENCY*

RODZAJE KŁOSZY type of covers	TEMPERATURA PRACY MATERIAŁU operating temperature of material	BASIC	HIGH	WIDE	SLIM	DOUBLE	TERRA	SLIM LENS 15	BASIC LENS 15	BASIC LENS 30	SUPER WIDE	PLEXI TIANO PLEXI SUPER WIDE	SOLID
DO PROFILI MEBLOWYCH fits furniture profiles		A / B / C / D / G / H / U / W / Y / Z	A / D		X / MICO	GEMI		X / MICO	A / B / C / D / G / H / U / W / Y / Z				
DO PROFILI ARCHI- TEKTONICZNYCH fits architectural profiles		COSMO / FALCO / FLARO / GAUDI / MONO / RETO / TIANO / CANTO / VIGO / BRUNO		SOLIS / INSO / ILEDO		HIRO / PLATO / SILEDA / INSILEDA DILEDA / INDILEDA UNICO / DOPIO TALIA / INTALIA / ZATI SUBLI / LOGI / CONVA TOPO / PERO / VEDA / MOTTA	TERRA / SCALA / RUNO / FINO / MITO / NIPO		COSMO / FALCO / GAUDI / RETO / MONO /		LARGO / INLARGO / SORGA	TIANO LARGO / INLARGO SORGA	FASSO / STRADA
TRANSPARENTNY PVC transparent PVC		89%		83%	88%								
MROŻONY PVC frozen PVC	-20°C + 65°C	64%		51%	62%								
MŁECZNY PVC milky PVC		49%		25%	46%							40%	
TRANSPARENTNY PMMA transparent PMMA		93%	93%	92%	88%	89%		96%	92%	91%	91%		
MROŻONY PMMA frozen PMMA	-20°C + 70°C	78%	73%	68%	75%	69%							
MŁECZNY PMMA milky PMMA		50%	39%	45%	46%	42%					65%		
FROSTED MŁECZNY PMMA milky frosted PMMA		81%	80%	75%	77%	69%					75%		
CZARNY PMMA black PMMA	-20°C + 70°C	31%	22%	19%	40%	23%					14%		
TRANSPARENTNY PC 2.0 / transparent PC 2.0		93%											
TRANSPARENTNY PC / transparent PC				89%									
MROŻONY PC 2.0 / frozen PC 2.0		77%											
MROŻONY PC / frozen PC	-50°C + 100°C			59%									
MŁECZNY PC 2.0 / milky PC 2.0		53%											
MŁECZNY PC / milky PC				33%			55%						
PRISMATIC PC				83%									
MŁECZNY PC milky PC	-50°C + 100°C											57%	

* Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku $\pm 5\%$
 * All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance $\pm 5\%$.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ / TRANSPARENCY*

RODZAJE KŁOSZY type of covers	TEMPERATURA PRACY MATERIAŁU operating tempera- ture of material	BASIC	HIGH	WIDE	SLIM	DOUBLE	TERRA	SLIM LENS 15	BASIC LENS 15	BASIC LENS 30	SUPER WIDE	PLEXI TIANO PLEXI SUPER WIDE	SOLID
DO PROFILI MEBLOWYCH fits furniture profiles		A / B / C / D / G / H / U / W / Y / Z	A / D		X / MICO	GEMI		X / MICO	A / B / C / D / G / H / U / W / Y / Z				
DO PROFILI ARCHI- TEKTONICZNYCH fits architectural profiles		COSMO / FALCO / FLARO / GAUDI / MONO / RETO / TIANO / CANTO / VIGO / BRUNO		SOLIS / INSO / ILED0		HIRO / PLATO / SILED0 / INSELEDA DILEDA / INDILEDA UNICO / DOPIO TALIA / INTALIA / ZATI SUBLI / LOGI / CONVA TOPO / PERO / VEDA / MOTTA	TERRA / SCALA / RUNO / FINO / MITO / NIPO		COSMO / FALCO / GAUDI / RETO / MONO /		LARGO / INLARGO / SORGA	TIANO LARGO / INLARGO SORGA	FASSO / STRADA
FRACTAL PC opal	-50°C + 100°C	69% 		66% 		65% 					65% 		
FRACTAL PC clear	-50°C + 100°C	92% 				89% 							
FRACTAL PC black	-50°C + 100°C	29% 		18% 		23% 					13% 		

* Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku $\pm 5\%$

* All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance $\pm 5\%$.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ / TRANSPARENCY*

RODZAJE KŁOSZY type of covers	TEMPERATURA PRACY MATERIAŁU operating temperature of material	nano	midi	NEW TALL	NEW LEAN	NEW COMPACT
DO PROFILI MEBLOWYCH fits furniture profiles		atom / aaxel / axin / ajar / aria / alba / akin	atom / aaxel / axin / ajar / aria / alba / akin		IVO / ONI / SEI	AGO / RAI
DO PROFILI ARCHITEKTONICZNYCH fits architectural profiles				DILED A / SILED A		
TRANSPARENTNY PVC transparent PVC						
MROŻONY PVC frozen PVC	-20°C + 65°C					
MLECZNY PVC milky PVC						
TRANSPARENTNY PMMA transparent PMMA						
MROŻONY PMMA frozen PMMA	-20°C + 70°C					
MLECZNY PMMA milky PMMA						
FROSTED MLECZNY PMMA milky frosted PMMA						
CZARNY PMMA black PMMA	-20°C + 70°C					
TRANSPARENTNY PC / transparent PC					91%	90%
MROŻONY PC / frozen PC	-50°C + 100°C				72%	72%
MLECZNY PC / milky PC					42%	47%
PRISMATIC PC						
MLECZNY PC milky PC	-50°C + 100°C					
NEW FRACTAL PC opal	-50°C + 100°C	74%	70%	75%		
FRACTAL PC clear	-50°C + 100°C	92%	91%			
FRACTAL PC black	-50°C + 100°C	17%	16%			

* Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku $\pm 5\%$
 * All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance $\pm 5\%$.



www.lumines.com

